

## DOMOFIX-PU

**Breites Haftspektrum, lösemittelfrei  
Polyurethan-Dampfbremsenkleber**

### Eigenschaften:

- lösemittelfrei
- geruchsneutral
- starke Haftung
- dauerhaft selbstklebend und elastisch
- zum Verkleben von Folien, Vliesen Pappen
- dauerhaft luftdicht

### Anwendungsbereich:

- Der Kleber eignet sich zum Verkleben von Dampfbremsen/-sperrern sowie Dichtfolien auf Mauer- und Ziegelwerk, Beton, Holz, Putz, Metall.

### Anwendungsrichtlinien:

Haftflächen müssen sauber, trocken, fest und fettfrei sein. Den Kleber mindestens als 8 mm dicke Raupe auf den Untergrund auftragen. Für maximale Haftung den Kleber 30 Minuten trocknen lassen. Dann die Folie leicht an die Raupe drücken und ohne Anpresslatte verwendbar. Während des Trocknungsprozesses (2 Tage) nicht auf Zug belasten. Der frisch aufgebraute **DOMOFIX-PU** muss vor Feuchtigkeit geschützt werden.

### Lieferform:

300 ml Kartusche  
400 ml + 600 ml Folienbeutel

### Lagerung:

Zulässige Lagerzeit: 1 Jahr bei Raumtemperatur  
Lagertemperatur: nicht über 60 °C, nicht frostbeständig

### Technische Daten:

Chemische Basis: wässrige Dispersion auf Basis Polyurethan  
Farbe: lichtblau  
Dichte: 1,17 g/ml (20 °)  
Antrocknungszeit: min. 30 Minuten  
Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +50 °C  
Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C  
Verbrauch pro Kartusche: 8 mm x 8 mm: 5 Meter

**Sicherheitsratschläge:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

**BADEN-CHEMIE GmbH D-76534 Baden-Baden**

( +49 (0) 7223 / 96680

Fax: +49 (0) 7223 / 966850

e-mail: [info@baden-chemie.de](mailto:info@baden-chemie.de)

[www.baden-chemie.de](http://www.baden-chemie.de)

Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

Stand:

12/04